


BORDURES COURBES / KURVENBORDSTEINE

12 / 25



Description / Beschreibung

Bordures courbes en béton DIN EN / Kurvenbordsteine aus Beton nach DIN EN

Caractéristiques géométriques / Geometrische Eigenschaften

Rayon extérieur Radius aussen (mm)	Dimensions L Maße L (mm)	Dimensions B Maße B (mm)	Dimensions b Maße b (mm)	Dimensions H Maße H (mm)	Dimensions h Maße h (mm)	Pièces / Cercle Stück / Kreis	Poids (kg/pce) Gewicht (kg/Stck)
500	340	120	90	250	220	4	32
1.000	370	120	90	250	220	9	34

Teintes & surfaces / Farben & Oberflächen

Teintes / Farben	Basalte pur
------------------	-------------

Performances normatives & classifications CE / Normanforderungen & CE Klassifizierungen

Absorption d'eau (M-%) / Wasseraufnahme (M-%)	≤6	Résistance à l'abrasion classe - marquage / Abriebwiderstand - Klasse	4 / I
Absorption d'eau - Classe marquage / Wasseraufnahme - Klasse Kennzeichnung	2 / B	Rectitude classe - marquage / Rechtwinkligkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Charge de rupture caractéristique (kn) / Charakteristische Bruchlast (kn)	6 MPa	Dimensions classe - marquage / Maßhaltigkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Classe charge de rupture caractéristique / Klasse Charakteristische Bruchlast	/	Aggression climatique classe - marquage / Witterungsbeständigkeit Klasse - Kennzeichnung	3 / D
Marquage classe charge de rupture / Kennzeichnung charakteristische Bruchlastklasse	/	Résistance à la flexion classe - marquage / Biegezugfestigkeit Klasse - Kennzeichnung	3 / U
Classe résistance glissance / Rutschfestigkeitsklasse	R 13		

Impressions / Impressionen




BORDURES COURBES / KURVENBORDSTEINE


20 / 23 - 20 / 30
CONVEXE / CONVEX



Profil 20/23



Profil 16/20/30



Description / Beschreibung

Bordures courbes en béton DIN EN / Kurvenbordsteine aus Beton nach DIN EN

Caractéristiques géométriques / Geometrische Eigenschaften

Rayon extérieur Radius aussen (mm)	Dimensions L Maße L (mm)	Poids (kg/pce) Gewicht (kg/Stck)
500	500	67
750	500	67
1.000	500	67
1.500	500	67
2.000	500	67
2.500	500	37
3.000	500	67

Rayon extérieur Radius aussen (mm)	Dimensions L Maße L (mm)	Poids (kg/pce) Gewicht (kg/Stck)
4.000	1.000	134
5.000	1.000	134
6.000	1.000	134
7.000	1.000	134
8.000	1.000	134
9.000	1.000	134
10.000	1.000	134
12.000	1.000	134
15.000	1.000	134
18.000	1.000	134
20.000	1.000	134


Teintes & surfaces / Farben & Oberflächen

Teintes / Farben	Basalte pur
------------------	-------------

Performances normatives & classifications CE / Normanforderungen & CE Klassifizierungen


Absorption d'eau (M-%) / Wasseraufnahme (M-%)	≤6
Absorption d'eau - Classe marquage / Wasseraufnahme - Klasse Kennzeichnung	2 / B
Charge de rupture caractéristique (kn) / Charakteristische Bruchlast (kn)	6 MPa
Classe charge de rupture caractéristique / Klasse Charakteristische Bruchlast	/
Marquage classe charge de rupture / Kennzeichnung charakteristische Bruchlastklasse	/
Classe résistance glissance / Rutschfestigkeitsklasse	R13

Résistance à l'abrasion classe - marquage / Abriebwiderstand - Klasse	4 / I
Rectitude classe - marquage / Rechtwinkligkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Dimensions classe - marquage / Maßhaltigkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Aggression climatique classe - marquage / Witterungsbeständigkeit Klasse - Kennzeichnung	3 / D
Résistance à la flexion classe - marquage / Biegezugfestigkeit Klasse - Kennzeichnung	3 / U




BORDURES COURBES / KURVENBORDSTEINE


20 / 23 - 20 / 30
CONCAVE / KONKAV



Profil 20/23



Profil 16/20/30



concave / konkav

Description / Beschreibung

Bordures courbes en béton DIN EN / Kurvenbordsteine aus Beton nach DIN EN

Caractéristiques géométriques / Geometrische Eigenschaften

Rayon extérieur Radius aussen (mm)	Dimensions L Maße L (mm)	Poids (kg/pce) Gewicht (kg/Stck)
500	500	52
1.000	500	52
2.000	500	52
3.000	500	52

Rayon extérieur Radius aussen (mm)	Dimensions L Maße L (mm)	Poids (kg/pce) Gewicht (kg/Stck)	
4.000	1.000	105	
5.000	1.000	105	
8.000	1.000	105	
12.000	1.000	105	
18.000	1.000	105	

Teintes & surfaces / Farben & Oberflächen

Teintes / Farben	Basalte pur
------------------	-------------

Performances normatives & classifications CE / Normanforderungen & CE Klassifizierungen

Absorption d'eau (M-%) / Wasseraufnahme (M-%)	≤6
Absorption d'eau - Classe marquage / Wasseraufnahme - Klasse Kennzeichnung	2 / B
Charge de rupture caractéristique (kn) / Charakteristische Bruchlast (kn)	6 MPa
Classe charge de rupture caractéristique / Klasse Charakteristische Bruchlast	/
Marquage classe charge de rupture / Kennzeichnung charakteristische Bruchlastklasse	/
Classe résistance glissance / Rutschfestigkeitsklasse	R13

Résistance à l'abrasion classe - marquage / Abriebwiderstand - Klasse	4 / I
Rectitude classe - marquage / Rechtwinkligkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Dimensions classe - marquage / Maßhaltigkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Aggression climatique classe - marquage / Witterungsbeständigkeit Klasse - Kennzeichnung	3 / D
Résistance à la flexion classe - marquage / Biegezugfestigkeit Klasse - Kennzeichnung	3 / U

