


MARGELLE/ SCHACHTRING



Description / Beschreibung

Margelle en béton selon DIN EN 1917 / DNA EN 206 / DIN V 4034 / Schachtring aus Beton nach DIN EN 1917 / DNA EN 206 / DIN V 4034

Caractéristiques géométriques / Geometrische Eigenschaften

Dimensions Maße (mm)	Dimensions DN Maße DN (mm)	Dimensions H Maße H (mm)	Epaisseur paroi Wandstärke (mm)	Poids (kg/pce) Gewicht (kg/Stck)
1.000 x 500	1.000	500	120	490
1.000 x 750	1.000	750	120	762
1.000 x 1.000	1.000	1.000	120	990
1.200 x 500	1.200	500	135	620
1.200 x 750	1.200	750	135	1.050
1.200 x 1.000	1.200	1.000	135	1.240
1.500 x 500	1.500	500	150	1.100
1.500 x 750	1.500	750	150	1.458
1.500 x 1.000	1.500	1.000	150	2.200

Performances normatives & classifications CE / Normanforderungen & CE Klassifizierungen

Absorption d'eau (M-%) / Wasseraufnahme (M-%)	≤6
Absorption d'eau - Classe marquage / Wasseraufnahme - Klasse Kennzeichnung	2 / B
Qualité du béton / Betongüte	C 40/50 XA2 conforme gemäß EN 206+ DNA EN 206
Marches / Steigbügel	DIN V 19555 - Typ B
Marquage classe charge de rupture / Kennzeichnung charakteristische Bruchlastklasse	/
Classe résistance glissance / Rutschfestigkeitsklasse	/

Résistance à l'abrasion classe - marquage / Abriebwiderstand - Klasse	4 / I
Rectitude classe - marquage / Rechtwinkligkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Dimensions classe - marquage / Maßhaltigkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Aggression climatique classe - marquage / Witterungsbeständigkeit Klasse - Kennzeichnung	3 / D
Résistance à la flexion classe / Biegezugfestigkeit Klasse	conforme / gemäß DNA EN 206

